GUN PU-FOAM

ESPUMA DE POLIURETANO A PISTOLA DE ENDURECIDO RÁPIDO. CUMPLE CON CLASE DE FUEGO B2.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Espuma de poliuretano a pistola de endurecido rápido. Cumple con clase de fuego B2.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para aislar, sellar y rellenar costuras, juntas, hendiduras, agujeros y grietas en paredes, marcos de pertas y ventanas, techumbres de madera, chimeneas, tragaluces y conductos de tuberías, tubos, cables y conducciones eléctricas. Se adhiere a numerosos materiales de construcción, como madera, hormigón, ladrillo, obra de albañilería, enlucido, metales, vidrio y numerosos materiales sintéticos, como poliestireno, poliéster y PVC. No se adhiere a film de polietileno, masilla de silicona o PTFE.

CARACTERÍSTICAS

- \cdot No encoge
- · Gran capacidad de relleno
- · Alto valor de aislamiento
- · Clase de fuego B2
- · Puede pintarse
- · Resistente al agua
- · Resistente a las sustancias químicas
- · Resistencia térmica de van -40°C a +90°C
- · Sin CFCs y HCFCs (inofensiva para el ozono)

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Bote y temperatura ambiente de +5 a +35°C. **Protección personal:** Ponerse guantes y gafas de protección y cuidar de que haya suficiente ventilación.

Requisitos superficies: La superficie debe estar muy limpia y exenta de grasa. Las superficies secas es preferible humedecerlas ligeramente.

Herramienta: Pistola de espuma de poliuretano

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Agitar bien el bote a cada utilización (10-20 veces). Agitar bien el bote a cada utilización (10-20 veces). Enroscar el bote en la pistola. Durante la aplicación, mantener el bote boca abajo. Rellenar la junta o espacio en un 65%, ya que la espuma sigue expandiéndose durante el endurecido. Para rellenar grandes volúmenes, aplicar la espuma en capas y dejarla inflarse por completo. Entre cada capa, humedecer de nuevo. Una vez endurecida, puede serrarse, taladrarse, pintarse y hasta dotarse de una capa de enlucido. Después de usarla, enjuagar la pistola hasta el fondo con Griffon PU Foam Cleaner.

Manchas/restos: Eliminar las manchas mojadas inmediatamente con Griffon PU-Foam Cleaner o acetona. Las manchas endurecidas sólo pueden eliminarse por métodos mecánicos.

Puntos de atención: La espuma de poliuretano tiene una fuerte capacidad de expansión. Para evitar la deformación de materiales, éstos deberán fijarse, si es necesario.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de formación de piel: aprox. 10 minutos. **Tiempo de secado/endurecido:** aprox. 1,5 horas

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena Resistencia térmica: De -40°C a +90°C. Resistencia a los rayos UV: Limitado/a

Resistencia a los compuestos químicos: Buena

Pintabilidad: Buena

Poder de relleno: Muy buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Prepolímero de PU

Color: Pino

Densidad: aprox. 0.025 g/cm³ **Punto de inflamación:** K1 (<21°C) **Especificaciones especiales:**

Absorción de humedad: 1%.

Valor de aislamiento: 33 mW/m.K (DIN 52612).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 12 meses desde la producción. Una vez abierto, el envase tiene conservación muy limitada. Guardar en posición vertical, en envase bien cerrado a una temperatura comprendida entre +5 y +25°C.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.